

SSZ 25/38/24.9 Verfüllziegel

25 x 38 x 24,9 cm - Art. Nr.: 563

ZIEGELDATEN

BIO

Art.Nr.	Bezeichnung	Kategorie	Format in cm	Stk./	Stück	Dünnbettmörtel	Betonbedarf	
			Wandstärke/Länge/Höhe	Pal	m ²	m ²	ca l/m ²	ca. l/m ²
563	SSZ 25/38/24.9 Verfüllziegel	Planziegel	25 x 38 x 24,9	60	10,5	42	2,5	120

PRODUKTINFORMATION

Ziegelfestigkeitsklasse (\bar{f}_b)	12,50 N/mm ²
Korrekturfaktor (δ)	1,149
Steindruckfestigkeit (fb)	14,36 N/mm ²
Bemessungsgruppe	2
Stückgewicht	14,19 kg



WÄRME-BRAND-SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt	2,05 W/m ² K
R-Wert unverputzt	0,32 m ² W/K
Lambda (λ) unverputzt	0,785 W/mK
Brandschutz	Euroklasse A1
Schallschutz dB verputzt*	62dB

*Schallschutz laut Messung
Verfüllbeton Güte C16/20 F52, GK16
1965kg/m³ (1,8cm je Seite)
Wandgewicht unverputzt 445kg
Wandgewicht verputzt 500kg

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Normgerechtes Mauerwerk SSZ 25 cm dick, mit Dünnbettmörtel versetzt, Lagerfuge 1mm dick

Ziegelfestigkeitsklasse: (\bar{f}_b) 12,5 N/mm²
Ziegelformat: 25 x 38 x 24,9

U-Wert = 2,05 W/m²K unverputzt

R = 0,32 m²W/K
z.B.: SSZ Plan Verfüll oder Gleichwertiges

HINWEIS

Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung.

Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich.

Irrtum und Druckfehler vorbehalten
Stand 27.11.2008

WOHNQUALITÄT IN ZIEGELFORMAT